

FICHE TECHNIQUE TOPOIL

FINITION HUILE-CIRE



3028 incolore
satinée



3058 incolore
mate



3061 acacia
mate




3068 naturel
mate



3037 blanc
satinée



3038 terra
satinée



3039 graphite
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huiles et de cires, incolore ou transparente, pour le traitement des surfaces et de plans de travail en bois. Conçue pour le bois, elle est microporeuse, ne se fend pas, ne s'écaille pas. Résiste au vin, à la bière, au coca, au café, au thé, au jus de fruits, au lait et à l'eau conformément à la norme DIN 68861-1A/ EN 12720 - pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3). La peinture une fois sèche répond à la classe B2 (normalement inflammable) selon la norme DIN 4102.

DOMAINE D'APPLICATION :

Osmo TopOil est la solution idéale pour la protection des surfaces de meubles et des plans de travail en bois massif ou en bois lamellé-collé (par ex. plans de travail de cuisine, planches à découper ou à manger, bureaux, étagères, etc.) en intérieur.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, paraffine, siccatifs sans plomb (agents séchants) et additifs hydrofuges ; white-spirit désaromatisé (sans benzène). Documentation détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,900-0,970 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 95-180 mPas
Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : > 100°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et à l'abri du gel (humidité maximale du bois : 18 %). Osmo TopOil est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer soigneusement les anciennes couches de finitions microporeuses. Les anciennes couches de peinture et de vernis doivent être entièrement éliminées. Porter un masque anti-poussière lors des travaux de ponçage. Bouchez les petites fissures, les joints plus importants ou les trous dans le bois (Pâte à Bois Osmo). Ponçez soigneusement la surface en bois, commencez avec du papier abrasif grossier – ponçage final pour les meubles et les plans de travail P120-180 ou plus fin (selon le type de bois). Avant d'huiler, éliminez la poussière de ponçage de la surface en la balayant et en l'aspirant.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Première application avec les Pinceaux Plats Osmo, le non-tissé d'application de peinture ou le Rouleau en Microfibre Osmo : appliquer une fine couche et étaler

FICHE TECHNIQUE TOPOIL

soigneusement dans le sens des veines du bois (ne pas essuyer avec un chiffon ou autre !). Laisser sécher 8 à 10 heures (incolore) ou 24 heures (coloré/natural) dans un endroit bien aéré. Vous pouvez poncer la couche incolore sèche avec du papier abrasif fin (P240-360) ou une toile abrasive. Lisser soigneusement les couches colorées à l'aide d'une toile abrasive ou d'une éponge abrasive fine (éliminer la poussière de ponçage). Après séchage, appliquer la deuxième couche de manière fine et rapide. Pour obtenir une résistance suffisante, par exemple pour les plans de travail de salle de bains ou de cuisine, conformément à la norme DIN 68861-1A, appliquer 2 x environ 30-40 ml/m². Lors de la rénovation d'une surface déjà huilée, il suffit généralement d'appliquer une couche sur la surface nettoyée à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un chiffon en microfibre.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 8-10 h (incolore) et 24 h (couleur/natural) dans des conditions climatiques normales (20-23°C/50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne aération. En cas de températures plus basses et/ou d'humidité plus élevée, le temps de séchage est considérablement prolongé.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 30 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'application ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 35 ml/m²) - ne pas essuyer avec un chiffon ou autre ! Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! La TopOil 3068 Natural protège le bois de manière presque invisible. La teinte naturelle du bois est préservée. Sur les bois foncés/rougeâtres, la TopOil 3068 Natural devient visible par un léger effet cérusé blanc.

CONSEIL :

Les TopOil 3028 et 3058 incolore renforcent la couleur naturelle du bois (effet mouillé permanent). Le TopOil 3068 Natural pour les essences de bois européennes claires telles que le chêne, le frêne, l'érable, etc. compense cet effet grâce à une légère pigmentation blanchâtre et protège le bois de manière presque invisible. La teinte naturelle du bois est préservée. Sur les bois foncés/rouges, TopOil 3068 Natural rend la surface très légèrement blanche, crayeuse. Une application trop généreuse et un manque d'aération rallongent le temps de séchage. Intérieur d'armoires et tiroirs : une seule couche au chiffon, bien aérer. Si un degré de brillance plus élevé est souhaité, la surface peut être polie en utilisant le produit d'entretien et de nettoyage Osmo. Les surfaces traitées avec la TopOil Osmo peuvent être nettoyées sans problème avec un chiffon humide (de l'eau avec du Savon Fluide Osmo ou du Spray Nettoyant Osmo), puis essuyées à sec. Pour éliminer les taches tenaces, utiliser la Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien Osmo qui nettoie et répare en même temps.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3028 incolore satinée
3058 incolore mate
3061 acacia mate
3068 natural mate
3037 blanc satinée
3038 terra satinée
3039 graphite satinée

CONDITIONNEMENT :

0,5 l



FICHE TECHNIQUE TOPOIL

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute

bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26