

FICHE TECHNIQUE

UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

LA PREMIÈRE FINITION INCOLORE QUI PROTÈGE LE BOIS D'INTÉRIEUR DES UV !



7200 incolore
satinée



7266 sapin
blanc satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition satinée pour le bois à base de cire, transparente ou incolore pour l'intérieur. L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® protège la lignine des rayons UV nocifs. Le jaunissement naturel du bois est nettement diminué et sa teinte claire naturelle est conservée à long terme. L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est résistante à l'eau, à la saleté et à l'usure et permet d'obtenir une surface agréable au toucher. En respect avec les propriétés du bois car microporeuse, elle ne cloque pas, ne s'écaille pas et ne fissure pas. La finition sèche est inoffensive pour les hommes, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 et testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3).

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est indiquée comme finition monocouche pour les lambris, les armoires et portes en intérieur. Elle est également adaptée à la rénovation et réparation de bois traités de manière industrielle avec l'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® (réappliquer sur les angles sciés, les trous de vis, les plinthes supplémentaires, planches etc.). Convient à toutes les essences de bois locales européennes.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion acrylique modifiée, de cires, d'additifs anti-UV, de dioxyde de titane (pigment blanc) et de conservateurs (BIT et MIT). Solvant : eau. Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,050-1,110 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 20-35s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 8-9

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%, température d'application min. +10°C). L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Enlever toutes les anciennes couches de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Dégraisser les essences de bois très résineuses (comme par ex. le mélèze). L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est à application unique et ne peut être appliquée que sur du bois brut. Si nécessaire, poncer au papier fin. Les bois traités à l'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® ne nécessitent généralement qu'un nettoyage et une couche en rénovation.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

FICHE TECHNIQUE

UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

APPLICATION :

Appliquer une couche fine et régulière dans le sens des veines à l'aide du Pinceau Plat Osmo ou du Rouleau en Microfibres Osmo, puis étaler soigneusement. Laisser sécher env. 3-4 heures dans un endroit bien aéré. Si nécessaire, procéder à un ponçage intermédiaire à grain fin (P240-360). Après le séchage, appliquer la deuxième couche également en fine couche et rapidement. En cas de rénovation, il suffit généralement d'appliquer une couche sur la surface préalablement nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 60-65 ml/m²). Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Avant d'être traités, les bois sensibles au bleuissement ou les bois utilisés dans des pièces humides doivent être imprégnés, si possible sur toutes les faces, avec la Cire Protectrice du Bois Osmo sans biocides (temps de séchage : 72 heures).

CONSEIL :

L'Huile Protectrice UV Uviwax® est une finition à application unique. Ne pas mélanger ou diluer avec d'autres finitions. Si la mise en teinte d'une surface protégée par l'Huile Protectrice UV Uviwax® est

souhaitée, nous conseillons d'utiliser uniquement la Cire d'Intérieur Osmo.

AVIS DE SÉCURITÉ :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient benzisothiazolinone (BIT); un mélange de : chlorométhylisothiazolinone (CIT) et méthylisothiazolinone (MIT) (3:1) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 50 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7200 incolore satinée
7266 sapin blanc satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26