

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE EXPRESS

L'HUILE CIRE AU SÉCHAGE RAPIDE POUR L'USAGE PROFESSIONNEL !



3332 incolore
satinée



3362 incolore
mate



3340 blanc
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition professionnelle et à séchage rapide, offrant une dureté de surface exceptionnelle, qui combine de manière unique les avantages des huiles et cires naturelles dans un seul produit. L'Huile-Cire Express Osmo est résistante à la saleté, hydrofuge, résistante à l'abrasion et offre une surface agréable au toucher. Contrairement aux systèmes de finition traditionnels et grâce à l'utilisation d'ingrédients végétaux, cette finition permet d'obtenir une teinte uniforme et un aspect plus harmonieux. Application facile, sans apprêt ni ponçage intermédiaire. Microporeuse adaptée au bois, ne se fissure pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas. Résistant au vin, à la bière, au coca, au café, au thé, aux jus de fruits, au lait et à l'eau selon la norme DIN 68861-1A/EN 12720 – pas de taches d'eau. Une fois sèche, la finition est inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la transpiration selon la norme DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile-Cire Express Osmo est idéale pour la protection de tous les sols en bois comme les parquets massifs, les planchers en bois, l'OSB et les sols en liège ainsi que pour les surfaces de meubles en bois. En combinaison avec le Durcisseur 6632, elle est également adaptée au traitement des bois durs et denses comme le méranti, le wengé, le merbau, etc. et au chêne fumé (à l'ammoniac), par exemple.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (tournesol, soja, chardon) et de cires végétales naturelles, paraffine,

siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,910-0,950 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viscosité : 21-30s (DIN 53211/4mm)

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : 25-45°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%). L'Huile-Cire Express Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Nettoyer soigneusement les anciennes couches d'Huile-Cire. Éliminer totalement les anciennes couches de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Colmater les petites fissures, les joints plus importants ou les trous dans le bois (Pâte à Bois ou Enduit de Rebouchage Bois). Poncer soigneusement la surface du bois, commencer avec du papier abrasif à gros grains – ponçage final pour les sols P100-120, pour les meubles P120-180. Enlever la poussière de ponçage de la surface à l'aide d'un balai et d'un aspirateur avant d'appliquer la couche d'huile.

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE EXPRESS

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer en couche fine dans le sens des veines du bois à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, d'une Brosse pour le sol avec manche ou d'un Rouleau en Microfibre et étaler minutieusement en moins de 5 minutes. Éviter les excédents. Laisser sécher pendant 2 à 3 heures (incolore) ou 6 à 8 heures (blanc transparent) dans un endroit bien aéré. Une fois sec, appliquer rapidement une deuxième couche fine. En général, une seule couche suffit pour rénover une surface déjà huilée, après l'avoir nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 4-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les valeurs indiquées se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, d'un Pad d'Application, d'une Brosse pour le sol avec manche ou d'un Rouleau en Microfibre et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 40 ml/m²). Le résultat de l'application dépend notamment de l'humidité (max. 18 %) et de la texture du bois. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, surtout si le support est nouveau ! Important : traiter les sols au maximum 1 fois en couleur, toujours appliquer une couche finale avec une Huile-Cire Osmo incolore. Avec l'Huile-Cire Express 3340 blanc, utiliser éventuellement l'Huile 3340 blanc comme couche finale afin d'éviter tout jaunissement.

CONSEIL :

Il est également possible d'utiliser le Durcisseur pour Huile-Cire Express comme accélérateur de séchage. Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). Une application trop abondante et un manque d'aération ralentissent le processus de séchage. Pour les bois durs foncés et denses (par exemple wengé, merbau, jatoba, etc.), nous recommandons d'effectuer une application test préalable. En raison de leur forte capacité d'absorption, nous recommandons d'appliquer une couche particulièrement fine sur les surfaces en liège. Le temps de séchage sur le liège est plus long (au moins 6 à 8 heures). Attention : à l'intérieur d'armoires et de tiroirs, appliquer une seule fine couche à l'aide d'un chiffon. Les surfaces en bois traitées avec l'Huile-Cire Express Osmo sont faciles à entretenir. Éliminer les salissures importantes à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Pour le nettoyage, ajouter le Savon Fluide Osmo à l'eau de lavage et nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière légèrement humide (pas mouillée !). Pour rafraîchir et nettoyer en profondeur, utiliser si nécessaire la Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien Osmo. Pour obtenir un degré de brillance plus élevé, appliquer une fine couche de Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien Osmo après séchage complet et polir après séchage.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. En cas d'incendie : utiliser pour l'extinction : CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Attention

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE EXPRESS

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3332 incolore satinée
3362 incolore mate
3340 blanc satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26