PRODUKTBESKRIVELSE
KLARVOKS EKSTRA TYND

OVERFLADEBEHANDLING TIL OLIE- OG HARPIKSHOLDIGE LØVTRÆSORTER INDENDØRS



1101 Farveløs
Silkemat





PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs silkemat overfladebehandling, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Klarvoks er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs, revner ikke og skaller ikke af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1C/ EN 12720 - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Klarvoks Ekstra tynd benyttes på alt træ indendørs: gulve, vægge og lofter, møbler, trælegetøj og andre interiørdetaljer. Osmo Klarvoks Ekstra tynd er specielt velegnet til farveløs behandling af eksotiske træsorter som Teak, Mahogni, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba osv.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, soya- olie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,880-0,900 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 40-45s (DIN 53211/3mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Klarvoks er klar til påføring og må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve Korn 100-120, møbler Korn 120-180. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes). Hvis muligt påføres første lag på alle sider før montering.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
KLARVOKS EKSTRA TYND

PÅFØRING:

Osmo Klarvoks Ekstra tynd kan pensles, males, dyppes eller sprøjtes på i et lukket anlæg. Påføres ensartet i træets åreretning med Osmo Flad Pensel eller klud (til møbler). 1. påføring: Påføres tyndt. Lad absorbere i 30 minutter og tør eventuelt overskydende produkt af. Påfør igen på områder, der ikke er mættede. 2. påføring: Påføres tyndt. Lad absorbere i 30 minutter og tør eventuelt overskydende produkt af. Anbefalede behandlinger: 1 behandling ved møbler / 2 behandlinger ved gulve. Er der tale om renovering er en behandling, på en ren og tør overflade, som regel tilstrækkeligt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (20-23°C/ Rf 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 24 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør i et tyndt lag i træets fiberretning på den rene, tørre overflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle (ca. 35 ml/m²). Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Træsorter, der er følsomme over for blåsvamp, eller træ, der anvendes i vådrum, skal imprægneres med Osmo Træimprægnering WR Aqua (fri for biocider) (tørretid 24 timer), helst på alle sider.

BEMÆRK:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Advarsel: Påfør højst ét tyndt lag på indvendige skabsoverflader og skuffer med en fnugfri klud.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: uden for anvendelsesområde.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

1101 Farveløs Silkemat

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/ bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**