
PRODUKTBESKRIVELSE
PANELVOKS

SLIDSTÆRK OVERFLADEBEHANDLING MED VOKSAGTIG KARAKTER TIL TRÆ INDENDØRS

7393 Hvid transparent Silkemat



7394 Hvid dækkende Silkemat





PRODUKTBESKRIVELSE:

Transparent eller dækkende, silkemat og slidstærk træbehandling med en voksagtig karakter til indendørs områder. Osmo Panelvoks er plet- og vandafvisende, slidbestandig og giver en glat overflade. Træets struktur og årer forbliver synlige. Nem påføring – der kræves hverken grunder eller mellemslibning mellem påføringerna – hvilket sparer tid og penge. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade revner, skaller og flager ikke. Når overfladen er tør, er behandlingen sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig i henhold til DIN 53160, egnet til børnelegetøj i henhold til EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Panelvoks er velegnet til beskyttelse og dekorativ behandling af træ i indendørs områder: væg- og loftpaneler, lister og bjælker samt møbler, døre og legetøj. Produktet er også velegnet til genbehandling og reparation af træ, der fra fabrikken er behandlet med Osmo Panelvoks Hvid Transparent (7393) eller Hvid Dækkende (7394), samt til genbehandling af ældre træpaneler i lofter.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel: polymerdispersion, vokse, titandioxid (hvidt pigment), additiver og konserveringsmidler (BIT & CIT/MIT). Opløsningsmiddel: vand. Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 1,11-1,25 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 800-1300 mPas
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: 8-9

OPBEVARING:

2 år eller længere i uåbnet original emballage. Må ikke udsættes for frost eller temperaturer over 30 °C.

FORBEREDELSE:

Træoverfladen skal være ren og tør (maks. træfugtighed 18 %, minimum påføringstemperatur +10 °C). Osmo Panelvoks er klar til påføring og må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Rengør gamle mikroporøse træbehandlinger grundigt. Gamle malinger, lakker og fernisser skal fjernes fuldstændigt. Brug altid støvmaske under slibning. Små revner, større trykmærker og små huller i træet kan udfyldes med Osmo Træspatelmasse. Træ behandlet med Osmo Panelvoks kræver normalt blot rengøring, før det kan genbehandles.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
PANELVOKS

PÅFØRING:

Påfør et tyndt og jævnt lag i træets længderetning med Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle og fordel grundigt. Lad tørre i ca. 3–4 timer, sørg for god ventilation. Om nødvendigt kan der foretages en fin mellemslibning (P240–360). Påfør derefter et andet tyndt lag på samme måde. På grund af den hurtige tørring bør der ikke arbejdes i for store sektioner ad gangen. Ved renovering er en påføring som regel tilstrækkeligt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Straks efter anvendelse, med sæbe og vand.

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 3-4 timer under normale forhold (20-23°C/ Rf 50-65%). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 16 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Omrøres grundigt. Påfør et tyndt lag i træets fiberretning på den rene, tørre overflade med Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle, og fordel jævnt (ca. 60–65 ml/m²). Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Træsorter, der er følsomme over for blåsvamp, eller som anvendes i vådrum, skal imprægneres med Osmo Træimprægnering WR Aqua (økologisk og fri for biocider) (tørretid 72 timer), om muligt på alle sider.

BEMÆRK:

Osmo Panelvoks er en selvstændig overfladebehandling og må ikke fortyndes eller blandes med andre malings- eller laksystemer. Vigtigt: Ved genbehandling af eksisterende loftpaneler må produktet ikke trænge ind i fer- og notforbindelser, da der kan opstå revnedannelse og blokering.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder benzisothiazolinon (BIT); chlormethylisothiazolon (CIT), blanding (3:1) med methylisothiazolinon (MIT) (Konserveringsmiddel). Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max: 70 g VOC/l.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

7393 Hvid transparent Silkemat
7394 Hvid dækkende Silkemat

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l; 10 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/ bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**