PRODUKTBESKRIVELSE
UVIWAX® UV-BESKYTTELSE

UNIK UV-BESKYTTELSE TIL OMRÅDER INDENDØRS

7200 Farveløs Silkemat

7266 Hvid Gran Silkemat





PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs eller transparent hvid, silkemat træoverfladebehandling med voksagtig karakter til indendørs brug. Osmo Uviwax® beskytter ligninet i træet mod skadelig UV-stråling. Træets naturlige gulning reduceres markant, og den lyse, naturlige træfarve bevares i lang tid. Osmo Uviwax® er plet- og vandafvisende, slidbestandig og giver en glat overflade. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade revner, skaller og flager ikke, danner ikke blærer. Den tørre overflade er sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig i henhold til DIN 53160, egnet til børnelegetøj i henhold til EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Uviwax® er velegnet som ét-produkts-løsning til væg- og loftpaneler samt skabe og døre af træ i indendørs områder. Produktet er også velegnet til genbehandling af savede kanter, skruehuller, ekstra lister, brædder m.m., som fra fabrikken er behandlet med Osmo Uviwax®. Velegnet til alle lyse træsorter.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel: polymerdispersion, vokse samt UV-beskyttende additiver, titandioxid (hvidt pigment) og konserveringsmidler (BIT og CIT/MIT). Opløsningsmiddel: vand. Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 1,050-1,110 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 20-35s (DIN 53211/4mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: 8-9

OPBEVARING:

2 år eller længere i uåbnet original emballage. Må ikke udsættes for frost eller temperaturer over 30 °C.

FORBEREDELSE:

Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (maks. træfugtighed 18 %, påføringstemperatur mindst +10 °C). Osmo Uviwax® er klar til påføring og må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Rengør gamle mikroporøse behandlinger omhyggeligt. Gamle malinger, lakker og fernisser skal fjernes fuldstændigt. Brug altid støvmaske ved slibning. Meget harpiksrige træsorter (f.eks. Lærk) affedtes med Osmo Penselrens. Osmo Uviwax® må kun anvendes alene og udelukkende på ubehandlet træ. Om nødvendigt slibes træet igen med fint sandpapir. Træ behandlet med Osmo Uviwax® kræver normalt blot rengøring og kan derefter genbehandles.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Påfør et tyndt lag hurtigt og jævnt i træets fiberretning med Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle, og fordel grundigt. Lad tørre i ca. 3-4 timer, sørg for god ventilation. Om nødvendigt slibes overfladen let med fint

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
UVIWAX® UV-BESKYTTELSE

sandpapir (korn P240–360) før andet lag. Påfør herefter et andet lag – også tyndt og hurtigt. Ved renovering er ét lag som regel tilstrækkeligt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Straks efter anvendelse, med sæbe og vand.

TØRRETID:
Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (20-23°C/ Rf 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:
Rækker til 16 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:
Klar til brug – må ikke fortyndes! Omrøres grundigt. Påfør et tyndt lag i træets fiberretning på den rene, tørre overflade med Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle, og fordel jævnt (ca. 60–65 ml/m²). Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Træsorter, der er følsomme over for blåsvamp, eller træ, der anvendes i vådrum, skal imprægneres med Osmo Træimprægnering WR Aqua (økologisk og fri for biocider) (tørretid 72 timer), helst på alle sider.

BEMÆRK:
Osmo Uviwax® skal anvendes alene. Må ikke fortyndes eller blandes med andre overfladebehandlinger. Hvis en overflade behandlet med Osmo Uviwax® skal genbehandles i en anden farve, anbefales udelukkende brug af Osmo Panelvoks.

SIKKERHED:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder benzisothiazolinon (BIT); chlormethylisothiazolon (CIT), blanding (3:1) med methylisothiazolinon (MIT) (Konserveringsmiddel). Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max: 50 g VOC/l.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.

BORTSKAFFELSE:
Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:
7200 Farveløs Silkemat
7266 Hvid Gran Silkemat

INDHOLD:
0,75 l; 2,5 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/ bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**