PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE RAPID

DEN VELKENDTE HÅRDVOKS-OLIE I EN HURTIGTØRRENDE VARIANT!

3232 Farveløs Silkemat

3262 Farveløs Mat

3240 Hvid Silkemat


3241 Naturel Mat


3244 RAW Mat



PRODUKTBESKRIVELSE:

Professionel, hurtigtørrende, farveløs eller transparent træoverfladebehandling med særlig overfladehårdhed. Osmo Hårdvoks-olie Rapid er smuds- og vandafvisende, slidstærk og gør overfladen glat. Enkel påføring – ingen grunder eller mellemslibning mellem lagene nødvendig – sparer tid og penge. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade revner, skaller, flager ikke og danner ikke blærer. Modstandsdygtig over for vin, øl, cola, kaffe, te, frugtjuice, mælk og vand i henhold til tysk DIN 68861-1A/ EN 12720 – ingen vandpletter. Den tørre overflade er sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig iht. tysk DIN 53160, egnet til legetøj iht. EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Hårdvoks-olie Rapid er ideel til beskyttelse af alle trægulve såsom massivtræ, planker, parket, OSB- og korkgulve samt trapper og møbeloverflader.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolies), voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,880-0,965 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 25-55s (DIN 53211/4mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: 35-60°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (træfugtighed maks. 18 %). Osmo Hårdvoks-olie Rapid er klar til brug, må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Mikroporøse træbehandlinger rengøres grundigt. Malinger, lakker og fernisser skal fjernes fuldstændigt. Brug altid støvmaske ved slibearbejde. Udfyld små revner samt større samlinger og huller i træet (Osmo Træspatelmasse eller Osmo Spartelmasse 7350). Slib træoverflader omhyggeligt. Afhængigt af træsort startes med groft sandpapir, afsluttende slibning, farveløs gulve: P100–120, til møbler P120– 180. Afsluttende slibning, pigmenteret/RAW: gulve for intens farve og bedre skridsikkerhed mindst P100. For harmonisk farve P120–150. Til møbler P120–180. Før oliering skal overfladen renses for slibestøv ved at feje og støvsuge.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

PÅFØRING:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Gulvbørste eller mikrofiberrulle. Vær OBS på

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE RAPID

ensartet påføring, indenfor 10-15 min, på hele fladen. Eventuel overskydende olie fjernes. Tørretid: 4-5 timer (farveløs), eller ca. 8-10 timer (Hvid transparent) ved god ventilation. Efter tørring påføres andet lag også tyndt og hurtigt. Ved renovering af en allerede olieret overflade er ét lag på den rene og tørre overflade som regel tilstrækkeligt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Ca. 5-6 timer (farveløs), ca. 8-10 timer (pigmenteret/ Naturel) under normale klimaforhold (20-23°C/RH 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lave temperaturer og/ eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 30 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug, må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Påfør tyndt og jævnt på den rene træoverflade med Osmo Flad Pensel, Olie Applikator Fleece, Gulvbørste med håndtag eller Mikrofiberrulle i træets længderetning og fordel godt (ca. 35 ml/m²). Overfladeresultatet varierer afhængigt af træets fugtindhold (maks. 18 %) og træets tilstand samt andre faktorer. Derfor anbefales altid en prøvepåføring – især på ukendte underlag! Vigtigt: Påfør maksimalt ét lag med pigmenteret produkt på gulve. Afslut altid med en farveløs Osmo Hårdvoks-olie. For Osmo Hårdvoks-olie Rapid 3240 Hvid anvendes 3240 Hvid som slutbehandling, for at forhindre gulning. For 3244 RAW anvendes farveløs Osmo Hårdvoks-olie.

BEMÆRK:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Til mørke/ eksotiske træsorter som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc. anbefales Osmo Klarvoks. Foretag altid en prøvebehandling på et mindre område. Til kork overflader, som har en høj sugeevne, påføres olien i et ekstra tyndt lag. Beregn ekstra tørretid (min. 6-8 timer). OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. Træoverflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Rapid er nemme at vedligeholde. Snavs fjernes nemt med kost eller støvsuger. Til daglig rengøring, tilsættes Osmo Vaske- og Plejemiddel i vandet og rengør overfladen med en fugtig (ikke våd) moppe. Til opfriskning og intensiv rengøring anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks efter behov. En højere glansgrad kan opnås ved at påføre det tørre gulv et tyndt lag af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks, som poleres efter tørring.

SIKKERHED:

Brandfarlig væske og damp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme. - Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved brand: Anvend til brandslukning: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l. Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.



Advarsel

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 11*). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3232 Farveløs Silkemat
3262 Farveløs Mat
3240 Hvid Silkemat
3241 Naturel Mat
3244 RAW Mat

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE RAPID

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**