PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE ANTI-SKRID / ANTI-SKRID EXTRA

IDEEL TIL TRÆGULVE, DER KRÆVER HØJERE SKRIDSIKKERHED

3088 Farveløs Halvmat (R9)

3089 Farveløs Silkemat (R11)


3094 Sort Mat (R9)





PRODUKTBESKRIVELSE:

Hårvoks-olie til trægulve i indendørs områder, hvor der stilles krav om øget skridsikkerhed. Osmo Hårdvoks-olie Anti-skrid kombinerer på et unik vis fordelene ved naturlige olier og vokse i ét produkt. Den er smuds- og vandafvisende, og slidstærk. Sammenlignet med konventionelle træbehandlinger skaber brugen af vegetabiliske ingredienser en ensartet farve og et harmonisk udseende. Enkel påføring – ingen grunder eller mellemslibning mellem lagene nødvendig – sparer tid og penge. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade som ikke revner, skaller eller flager, danner ikke blærer. Modstandsdygtig over for vin, øl, cola, kaffe, te, frugtjuice, mælk og vand i henhold til tysk DIN 68861-1A/ EN 12720 – ingen vandpletter. Den tørre overflade er sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig iht. tysk DIN 53160, egnet til legetøj iht. EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid er ideel til beskyttelse af trægulve og andre træoverflader der kræver øget skridsikkerhed såsom trapper, teaterscener, catwalks eller dansegulve (i erhvervs-/offentlige indendørsområder) fremstillet af massivtræ, planker, parket, OSB- eller korkgulve samt absorberende træpladematerialer. Også velegnet til Pitch Pine og Black Pine.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende skridhæmmende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,890-1,070 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 30-65s (DIN 53211/4mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Slib træoverfladerne omhyggeligt. Afhængigt af træsort startes med groft sandpapir, afsluttende slibning: gulve P100–120, scene-gulve: P60–100. Fjern slibestøv før oliering med kost eller støvsuger.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE ANTI-SKRID / ANTI-SKRID EXTRA

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad Pensel, Osmo Mikrofiberrulle eller Osmo Gulvbørste med håndtag. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. Tørretid: 8-10 timer ved god ventilation. Efter tørring, påføres næste lag også tyndt og ensartet. Ved renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, er en behandling, på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt. Bemærk: Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid kan ikke påføres med enkelt-disk maskine og hvid pad.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 10-12 timer under normale forhold (20-23°C/Rf 50-65%). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 24 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et tyndt og jævnt lag i træets fiberretning på den rene træoverflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle (ca. 35 ml/m²). Bemærk: Polér ikke Osmo Hårdvoks-olie Anti-skrid ind i overfladen med en enkelt-skivemaskine eller lignende værktøj (poleringseffekt). Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (maks. 18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader!

BEMÆRK:

Olier fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). For kraftig påføring og utilstrækkelig ventilation kan forlænge tørretiden. Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid (3088, 3094) har en silkemat skridsikker overflade. Med Hårdvoks-olie Anti-Skrid (3088, 3094) opnås skridsikkerhedsklasse R9. Hårdvoks-olie Anti-Skrid Extra (3089) har ekstremt høj overfladefriktion. Særlige tilsætningsstoffer giver den tørrede overflade en struktur, der muliggør skridsikkerhedsklasse R11. Til mørke og indholdsstofrige hårdttræsorter (f.eks. Wenge, Merbau, Jatoba m.fl.) anbefales Osmo Klarvoks eller Osmo Hårdvoks-olie Express med hærder til første påføring. Prøvepåføring anbefales. Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid kan også anvendes som slutbehandling på Osmo Hårdvoks-olie Original, Osmo Hårdvoks-olie Rapid eller Osmo Hårdvoks-olie Express-overflader (samlet påføringsmængde maks. 70–80 g/m²). Træoverflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid er nemme at vedligeholde. Fjern løst snavs med kost eller støvsuger. Til rengøring tilsættes Osmo Vaske- og plejemiddel til vaskevandet, og overfladen rengøres med en fugtig (ikke våd!) moppe. Til opfriskning anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie 3098 (R9) eller Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid efter behov.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l. Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3088 Farveløs Halvmat (R9)
3089 Farveløs Silkemat (R11)
3094 Sort Mat (R9)

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE ANTI-SKRID / ANTI-SKRID EXTRA

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**