PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

HURTIGTØRRENDE HÅRDVOKS-OLIE TIL PROFESSIONELLE

3332 Farveløs Silkemat

3362 Farveløs Mat

3340 Hvid Silkemat

Produkt til professionelle
Special kendskab og værktøj påkrævet

PRODUKTBESKRIVELSE:

Professionel, meget hurtigtørrende træbehandling med særlig overfladehårdhed, som på en unik måde kombinerer fordelene ved naturlige olier og vokse i ét produkt. Osmo Hårdvoks-olie Express er plet- og vandafvisende, slidstærk og giver en glat overflade. Sammenlignet med konventionelle belægninger skaber anvendelsen af vegetabiliske ingredienser en mere ensartet farve og et mere harmonisk udseende. Nem påføring – der kræves hverken grunder eller mellemslibning mellem lagene – hvilket sparer tid og penge. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade revner, skaller, flager ikke og danner ikke blærer. Modstandsdygtig over for vin, øl, cola, te, frugtjuice, mælk og vand i henhold til tysk DIN 68861-1A / EN 12720 – ingen vandpletter. Når overfladen er tør, er behandlingen sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig i henhold til DIN 53160, egnet til legetøj i henhold til EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Hårdvoks-olie Express er ideel til beskyttelse af alle typer trægulve, såsom massive trægulve, plankegulve, lamelgulve, OSB- og korkgulve samt møbeloverflader. I kombination med Osmo 6632 Hærder til Hårdvoks-olie Express er produktet også velegnet til transparent behandling af hårde træsorter med højt indhold af ekstraktstoffer, f.eks. Meranti, Wengé, Merbau m.fl. samt f.eks. røget eg

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, sojaolie, tidselolie) og vokse, paraffin, siccativer (tørremidler) samt vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,910-0,950 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 21-30s (DIN 53211/4mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: 25-45°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (fugtindhold maks. 18 %). Osmo Hårdvoks-olie Express er klar til påføring og må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Gamle mikroporøse træbehandlinger rengøres grundigt. Gamle malinger, lakker og fernisser skal fjernes fuldstændigt. Brug altid støvmaske ved slibearbejde. Udfyld små revner samt større samlinger og huller i træet (Osmo Træspatelmasse). Slib træoverfladerne omhyggeligt. Afhængigt af træsort startes med groft sandpapir – afsluttende slibning: gulve P100–120, møbler P120–180. Før oliering skal overfladen renses for slibestøv ved at feje og støvsuge.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

PÅFØRING:

Påfør et tyndt lag i træets længderetning med Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle, og fordel jævnt inden for 5 minutter. Lad tørre i ca. 2–3 timer (farveløs) eller ca. 6–8 timer (hvid transparent), sørg for god ventilation. Påfør derefter andet lag på samme måde. Ved renovering af tidligere olierede overflader er det som regel tilstrækkeligt at påføre ét lag på en ren og tør overflade.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 4-5 timer under normale forhold (20-23°C/ Rf 50-65%). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 24 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et tyndt og jævnt lag i træets fiberretning på den rene træoverflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle (ca. 40 ml/m²). Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Vigtigt: Påfør maks. ét lag pigmenteret Osmo Hårdvoks-olie på gulve. Afslut altid med farveløs Osmo Hårdvoks-olie. På overflader farvet med 3340 Hvid anvendes 3340 Hvid også til slutpåføring for at forhindre gulning.

BEMÆRK:

Anvendelse sammen med Osmo 6632 Hærder til Hårdvoks-olie Express som tørreaktivator er mulig som ekstra tilvalg. Olier fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd-effekt). For kraftig påføring og utilstrækkelig ventilation kan forlænge tørretiden. Ved mørke og ekstraktivrige hårde træsorter (f.eks. Wenge, Merbau, Jatoba m.fl.) anbefales en prøvepåføring. På korkoverflader skal produktet påføres særligt tyndt på grund af den høje sugeevne. Længere tørretider skal påregnes (mindst 6–8 timer). Bemærk: Påfør højst ét tyndt lag på indvendige skabe og skuffer med en klud. Overflader behandlet med Hårdvoks-olie Express er nemme at vedligeholde. Fjern groft snavs med kost eller støvsuger. Til almindelig rengøring tilsættes Osmo Vaske- og plejemiddel koncentrat til vaskevandet, og overfladen rengøres med en fugtig (ikke våd!) moppe. Ved behov for grundig rengøring og opfriskning anvendes Osmo Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ønskes et højere glansniveau, påfør Osmo Rens- og Vedligeholdelsesvoks tyndt efter fuldstændig tørring, polere når den er tør.

SIKKERHED:

Brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme. - Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved brand: Anvend til brandslukning: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l. Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.



Advarsel

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 11*). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3332 Farveløs Silkemat
3362 Farveløs Mat
3340 Hvid Silkemat

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l; 10 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26