
PRODUKTBESKRIVELSE
SPRAYVOKS


HØJKVALITETS OVERFLADEBEHANDLING – SPECIELT UDVIKLET TIL PROFESSIONELLE BRUGERE!


3009 Farveløs Halvmat (R9)


3010 Naturel Mat


3012 Hvid dækkende Halvblank


3013 Sort dækkende Halvblank


3050 Hvid dækkende Mat

3066 Hvid Silkemat


3084 Farveløs Mat


3085 Farveløs Silkemat


3049 Sort dækkende Mat


3086 Farveløs Blank





PRODUKTBESKRIVELSE:

Meget effektiv, mikroporøs olie-voks-kombination med høj mekanisk og kemisk modstandsdygtighed til trapper, arbejdsflader og møbler. Osmo Sprayvoks er baseret på naturlige, vegetabilske olier og vokse, plet- og vandafvisende, slidstærk og gør overfladen glat. Velegnet til træ; den mikroporøse overflade vil ikke revne, skalle af eller danne blærer. Modstandsdygtig over for vin, øl, cola, kaffe, te, frugtjuice, mælk og vand i henhold til tysk DIN 68861-1A/EN 12720 – ingen vandpletter. Den tørre overflade er sikker for mennesker, dyr og planter (spyt- og svedbestandig iht. tysk DIN 53160, egnet til legetøj iht. EN 71.3).

ANBEFALET BRUG:

Osmo Sprayvoks anbefales til indendørs træoverflader, hvor der ønskes en slidstærk overflade, der er let at rengøre, f.eks. trapper, bordplader, møbler, legetøj, gulve mm. Velegnet til træ i badeværelser og køkkener.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, sojaolie, tidselolie), voks, paraffin, jernoxid og organiske pigmenter, titaniumdioxid (hvidt pigment), sikkativ (tørremiddel) og vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,880-1,090 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 15-50s (DIN 53211/4mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >23°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (træfugtighed maks. 18 %). Osmo Sprayvoks er klar til brug og må ikke fortyndes. Omrøres grundigt. Gamle mikroporøse træbehandlinger rengøres grundigt. Gamle malinger, lakker og fernisser skal fjernes fuldstændigt. Brug altid støvmaske ved slibearbejde. Udfyld små revner samt større samlinger og huller i træet (Osmo Træspatelmasse). Slib træoverfladerne omhyggeligt. Afhængigt af træsort startes med groft sandpapir – afsluttende slibning: gulve P120-P150, møbler P120– 180. Før oliering skal overfladen renses for slibestøv ved at feje og støvsuge.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Sprayvoks er klar til brug. Omrøres grundigt. Første lag: Påfør med kop-sprøjtepistol, RP-teknologi eller Airless/ Airmix. Påføringsmængden afhænger bl.a. af træsort og

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
SPRAYVOKS

slibekvalitet, ca. 35–40 g/m² (3010 Naturel: 20–25 g/m²). Lad tørre, sørg for god ventilation. Mellemslibning/ affasning: mindst korn P220. Andet lag: Påfør med kop-sprøjtepistol, RP-teknologi eller Airless/Airmix. Påføringsmængde ca. 35–40 g/m². Lad tørre, sørg for god ventilation. Det andet lag efter påføring af Sprayvoks 3010 Naturel afhænger af det ønskede overfladeresultat (prøvepåføring anbefales): a) Andet lag med Sprayvoks 3010 Naturel for en let hvidfarvning. b) Andet lag med Sprayvoks 3084 Farveløs for et "ubehandlet" udseende. Osmo Sprayvoks kan også påføres med Osmo Flad Pensel eller Easy Pad fnugfri klud. Sprøjteparametre: Kop-sprøjtepistol: Sprøjtetryk ca. 2,5–3,5 bar, dyse ca. 1,3–2,0 mm. RP (Reduced Pressure)-teknologi: Sprøjtetryk ca. 1,6–2,0 bar, dyse ca. 1,6–1,8 mm. Airless/Airmix: Afhænger af operatørens/ maskinens indstilling, udstyr, systemets tilstand samt emnernes type og form. På grund af de mange anvendelsesmuligheder er det ikke realistisk at angive målte værdier. Tørretider: Støvtør efter ca. 2–3 timer; slibbar efter 6–8 timer; stabelbar/belastbar efter ca. 12–16 timer. Brug af varmluftovn ved 40 °C forkorter tørretiden.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (20-23°C/Rf 50-65%). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 24-30 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et tyndt lag på rent træ med kop-sprøjte (RP-system) eller airless/ airmix-sprøjte (ca. 20–40 ml/m²). Se produktinformationen for sprøjteparametre. Det færdige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18%) og andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Osmo Sprayvoks 3010 Naturel påføres kun én gang (25–30 ml/ m²). Den anden påføring skal altid udføres med farveløs Osmo Sprayvoks. På hvide overflader indfarvet med f.eks. Osmo Oliebejdse anvendes 3010 Naturel eller 3066 Hvid transparent til slutpåføring for at forhindre gulning. For at opnå en R9-skridsikker overflade påføres to lag Osmo Sprayvoks 3009 (R9) – må ikke poleres med rondel eller lignende (poleringseffekt).

BEMÆRK:

Olier fremhæver træets naturlige farve (permanent våd effekt). For kraftig påføring og utilstrækkelig ventilation kan forlænge tørretiden. Til mørke og indholdsstofrige træsorter (f.eks. Wenge, Merbau, Jatoba m.fl.) anbefales Osmo Klarvoks Ekstra Tynd. Prøvepåføring anbefales. Påfør maks. ét tyndt lag indvendigt i skabe og skuffer med en klud.

SIKKERHED:

Brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme. - Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved brand: Anvend til brandslukning: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l. Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.



Advarsel

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 11*). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3009 Farveløs Halvmat (R9)
3010 Naturel Mat
3012 Hvid dækkende Halvblank
3013 Sort dækkende Halvblank
3050 Hvid dækkende Mat

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
SPRAYVOKS

3066 Hvid Silkemat
3084 Farveløs Mat
3085 Farveløs Silkemat
3049 Sort dækkende Mat
3086 Farveløs Blank

INDHOLD:

1,0 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**