




KLARVOKS EKSTRA TYND

Til indendørs brug på trægulve, vægge, lofter og møbler.



1101 Farveløs
Silkemat



Produktbeskrivelse:

Farveløs silkemat overfladebehandling, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Klarvoks er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Klarvoks Ekstra tynd benyttes på alt træ indendørs: gulve, vægge og lofter, møbler, trælegetøj og andre interiørdetaljer. Grundet sine vandafvisende egenskaber, - også egnet til træ i vådrum (køkken og bad). Osmo Klarvoks Ekstra tynd er specielt velegnet til farveløs behandling af eksotiske træsorter som Meranti, Wengé, Merbau osv.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soya-olie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). VOC-klassificering bortfaldet iht. EU-retningslinjer (2004/42/EC). Sikkerhedsdatablad kan rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.85-0.87 g/cm³

Viskositet: 39-43s DIN EN ISO 2431/3 mm, væske

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Klarvoks er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve Korn 120-150, møbler Korn 200-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes). Hvis muligt påføres første lag på alle sider før montering.

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Osmo Klarvoks Ekstra tynd kan pensles, males, dypes eller sprøjtes på i et lukket anlæg. Påføres ensartet i træets åreretning med Osmo Flad Pensel eller



klud (til møbler). 1. behandling: Påføres tyndt. Tørres i ca. 30 minutter, og al overskydende voks fjernes. Umættede områder genbehandles. 2. behandling: Påføres tyndt. Tørres i ca. 30 minutter, og al overskydende voks fjernes. Anbefalede behandlinger: 1 behandling ved møbler / 2 behandlinger ved gulve. Er der tale om renovering er en behandling, på en ren og tør overflade, som regel tilstrækkeligt.

Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:
Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Produktet rækker til 24 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:
Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metal-beholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
1101 Farveløs Silkemat

Indhold:
0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21