



HÅRDVOKS-OLIE ANTI-SKRID / ANTI-SKRID EXTRA

Velegnet til trægulve, hvor høj skridsikkerhed ønskes.



3088 Farveløs
Halvmæt (R9)



3089 Farveløs
Silkemæt (R11)

Produktbeskrivelse:

Farveløs overfladebehandling til indendørs trægulve, som kræver ekstra skridsikkerhed. Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt, og er vand- og smudsafvisende samt slidstærk. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Behandlingen er mikroporøs som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid er specielt velegnet til overflader, hvor man ønsker en ekstra skridsikring (offentlige områder). Også velegnet til massivt træ som til parket, OSB eller kork.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende og skridhæmmende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l. Detaljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på www.wallmann.dk.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.88-0.91 g/cm³
Viskositet: toxtropisk, tyktflydende
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet



Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 100-150. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Mikrofiber rulle eller Gulvbørste. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. Tørretid: 8-10 timer ved god ventilation. Efter tørring, påføres næste lag også tyndt og ensartet. Er der tale om renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, er en behandling, på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt. Bemærk: Osmo Hårdvoks-olie Anti-Skrid kan ikke påføres med enkelt-disk maskine med hvid pad.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)



Tørretid:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 24 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Hårdvoksolie Anti-Skrid (3088) kendetegnes ved en glat, men skridsikker overflade. Med Hårdvoksolie Anti-Skrid (3088) opnåes en skridsikkerhed klasse R9. Hårdvoksolie Anti-Skrid EXTRA (3089) kendetegnes ved en ekstrem høj skridsikker overflade. Specielle tilsætningsstoffer tilfører den tørre overflade en struktur, så en skridsikkerhed klasse R11 kan opnåes. Til mørke/eksotiske træsorter (som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc.) anbefales Osmo Klarvoks.. Foretag altid en prøve behandling på et mindre område. Træoverflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie Anti-Skrid er nemme at vedligeholde. Snavs fjernes nemt med kost eller støvsuger. Til daglig rengøring, tilsættes Osmo Vaske- og Plejemiddel i vandet og rengør overfladen med en fugtig (ikke våd) moppe. Til opfriskning anvendes Osmo Hårdvoks Vedligeholdelsesolie efter behov.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3088 Farveløs Halvmæt (R9)
3089 Farveløs Silkemat (R11)

Indhold:

0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21