



2K WOOD OIL

Til træ- og parketgulve med høj trafik



6100 Farveløs
mat



6111 Hvid
transparent



6112 Silbergrau
transparent



6114 Grafit
transparent



6118 Lys grå
transparent



6116 Kirsebær
transparent



6119 Naturel
transparent



6141 Havanna
transparent



6143 Cognac
transparent



6164 Tobak
transparent



6190 Sort
transparent



Produktbeskrivelse:

Osmo 2K Wood Oil er en mat 2-komponent olie, fri for opløsningsmidler, baseret på naturlige olier og til professionelt brug. Den giver en mikroporøs og åndbar overflade med kun et lag. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, vand mm. iht. DIN 12720 (tidligere 68861-1C). Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelig for mennesker, dyr og planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht. DIN 53160, egnet til legetøj til børn iht. EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo 2K Oil er velegnet til parket- og trægulve (massivt træ, planke, stave trapper mm.) iht. DIN 18356 samt møbeloverflader. Specielt velegnet til olie- og harpiksholdigt hårdtræ og kommercielt interiør, der kræver brug af et opløsningsmiddelfrit produkt.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (linolie), voks, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Farvepigmenteret 2K Oil indeholder også jernoxid og organiske pigmenter samt titandioxid som hvidt pigment. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/j): 500 g/l VOC (2010). Dette produkt indeholder maks. 50 g/l VOC. Detaljeret sikkerhedsdatablad på www.wallmann.dk.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.95-1.20 g/cm³

Viskositet: 40-140s (4 mm, DIN 53211)

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 100 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug. Rester af blandede produkter kan ikke gemmes og genbruges.

Forberedelse:

Osmo 2K Wood Oil er ikke klar til brug. Inden påføring skal hærderen tilsættes (blandingsforhold 100:12 vol.-%). Sørg for at blande begge komponenter grundigt. Må ikke fortyndes. Pot life er ca. 3-4 timer. Træoverfladen skal være ren, slebet, tør og frostfri (fugtindhold maks. 20%). Rengør tidligere oliebaseerede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændig. Bær altid en støvmaske under slibning. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles inden behandling (Osmo Gulvspartelmasse eller Osmo Træspartelmasse 7350). Træoverfladen slibes grundigt. Start med groft sandpapir - slut af med: gulve korn 120-150, møbler 220-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv med kost eller støvsuger.



Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Påføres i et tyndt lag med Osmo Dobbeltbladet Spartel eller med Osmo Professionel Spartel. På gulve med fas påføres 2K Wood Oil tyndt i mindre områder med Osmo mikrofibrerulle uden at fylde samlingerne. Lad træet absorbere olien i ca. 20-40 minutter. Herefter poleres olien tyndt og jævnt med en enkelt skive maskine (FloorXcenter) med en hvid eller beige pad (til møbler anvendes Osmo HandXcenter og en hvid pad). Lad overfladen tørre. Bemærk: Hvis polermaskinen efterlader striber pga. påføring af for meget olie, anbefales at vende pad'en eller udskifte den. For at forhindre en mulig ophobning af tryk i beholderen skal olie- og hærder blandinger reagere fuldstændigt inden lukning (ca. 12-16 timer).

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 24 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 40-50 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

2K Wood Oil kan udelukkende bruges sammen med den tilhørende hærder. Blandingen kan ikke opbevares og genbruges efter pot life. Herefter skal olien bortskaffes korrekt. Træoverflader behandlet med 2K Wood Oil er nemme at vedligeholde. Fjern snavs med en kost eller en støvsuger. For at rengøre, tilsæt Osmo Vaske- og Plejemiddel til vandet og rengør overfladen med en fugtig (ikke våd) moppe. Til opfriskning og intensiv rengøring anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks, når nødvendigt. Hvis en højere glans-

grad ønskes: Efter tørring påføres Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks og gulvet poleres til den ønskede glansgrad er opnået.

Sikkerhed:

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:

Rester og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 11*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

6100 Farveløs mat
6111 Hvid transparent
6112 Silbergrau transparent
6114 Grafit transparent
6118 Lys grå transparent
6116 Kirsebær transparent
6119 Naturel transparent
6141 Havanna transparent
6143 Cognac transparent
6164 Tobak transparent
6190 Sort transparent

Indhold:

0,375 l; 1,0 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/23